

Základní vlastnosti

Aplikace	Míra pokrytí při použití 1 l	Trvanlivost povlaku	Doba použitelnosti kapaliny	Podmínky skladování	Doba vytvrzování
Teplota: 0 ° C - + 45 ° C	100m ²	2-3 měsíce	1 rok, zředěný postupem Delonizované voda: 2 roky	minus 10 ° C plus 30 ° C (chránit před slunečním zářením)	5 minut, okamžitě použitelné

Vlastnosti

- na vodní bázi
- bez rozpouštědel
- bez zápachu
- skvěle odpuzuje vodu
- vysoký účinek v lesku
- hedvábně hladký povrch na dotek
- odolný vůči téměř všem kyselinám, rozpouštědlům a domácím alkalickým čističům
- efekt snadného čištění (např. Zbytky hmyzu, ptačí výkaly, výfukové znečišťující látky a další agresivní látky nebo skvrny)
- velmi snadné použití
- mnohem stabilnější než vosky nebo výrobky na bázi silikonového oleje
- odolný proti UV záření
- netoxický
- nehořlavý
- snadno biologicky odbouratelný (podle kritérií OECD)
- vysoká odolnost proti otěru větrem
- významné celkové snížení opětovného znečištění
- teplotní odolnost od -40 do + 200 ° C
- pH rezistentní od 1-10
- není cytotoxický kvůli ISO 10993-5 + 12
- potlačuje růst bakterií
- hustota přibližně 1,00 g / cm³
- tloušťka vrstvy: cca 40-50nm
- Bez VOC

Aplikace

Důkladně vyčistěte povrch. Nastříkejte nebo naneste přípravek. Postupně aplikujte na celém povrchu. Postupujte po částech. Odstraňte přebytek buď pomocí vody, nebo setřením měkkou tkaninou, můžete rozleštit jelenicí.

Výhody

- na vodní bázi
- bez rozpouštědel
- bez zápachu
- skvěle odpuzuje vodu
- vysoký účinek lesku
- hedvábně hladký povrch na dotek

7654 WB Rapid je ideální pro použití na

- vozy (jako samostatná aplikace 1 litr ošetří 8-10 vozů)
- čluny
- domácnost, např. pro sprchové zástěny, okenní a dveřní rámy atd.
- nerezové povrchy
- lakované a kovové povrchy
- sklo
- syntetické materiály
- gumu
- chrom
- Vizory (lyžařské brýle a motocyklové přilby, zejména, kde je potřeba se vyhnout prostředkům na bázi rozpouštědel)

ASTM F 1110	sendvičový korozní test
Test ASTM F 484	typu C pro akrylovou brusku
ASTM F 502	Test měknotí
ASTM F 519-93	test na křehkost vodíku
Boeing	certifikováno
DuPont™	mořské povrchy 7654 produktový sortiment - věnovaný odvětví jachtingu bylo testováno DuPont™ Marine - dokončuje Topgloss SF a DP6940 Imron® Super-Flow HS Clearcoat. Žádný negativní efekt po aplikaci prostředkem nebyl pozorován